

FLUXA SCHWARZ-AMS

Schwarze Magnetpulversuspension gebrauchsfertig

Produktbeschreibung

- Gebrauchsfertige Suspension für die Magnetpulverprüfung
- Fertig verdünnt mit FLUXA PRÜFÖL 110
- Ideal für Serienprüfung unter Tageslicht
- Nachweis feinster Risse
- Hervorragende Benetzungseigenschaften

Produktkenndaten

- Konzentration: FLUXA SCHWARZ-AMS 1:100 in FLUXA PRÜFÖL 110
- Anwendungstemperatur: 10 °C bis 100 °C
- Mittlere Korngröße: ca. 1 µm
- Flammpunkt: > 100 °C
- Viskosität (20 °C): 2,6 mm²/s
- Viskosität (38 °C): 3,8 mm²/s
- Dichte (20 °C): ca. 0,8 g/cm³
- Absetzvolumen (1 h): ca. 1,8 ml
- SAE-Empfindlichkeit: ≥ 6
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- Lagertemperatur: 10 °C bis 45 °C

Zulassungen und Spezifikationen

- Mustergeprüft nach DIN EN ISO 9934-2
- SAE AMS 2641, SAE AMS 3041, ASTM E 1444, ASTM E 709, ASME Code Sec. V Art. 7, NAVSEA T9074-AS-GIB-010/271

Ihre Vorteile

- Einfache Handhabung
- Hohe Beständigkeit
- Gebrauchsfertig

Für die Umwelt

- Geruchsarm
- Frei von Schadstoffen



Gebinde

- 10 l Kanister (Art.-Nr.: 9014.6)
- 25 l Kanister (Art.-Nr.: 9014.625)

KARL DEUTSCH Prüf- und Messgerätebau GmbH + Co KG · Otto-Hausmann-Ring 101 · 42115 Wuppertal · Deutschland
Tel. +49 202 7192 0 · info@karldeutsch.de · www.karldeutsch.de

Das Technische Merkblatt gibt Empfehlungen und mögliche Beispiele. Verbindlichkeiten oder eine Haftung können daraus nicht hergeleitet werden. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und entbinden den Anwender nicht von der Eigenverantwortung. Die Objektbedingungen und die Produkteignung sind fach- und sachgerecht zu prüfen. Die Angaben im Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten. Testmuster für Versuche stellen wir gerne zur Verfügung. Stand: 11.06.2026