

KD-CHECK SD-1

Nassentwickler

Produktbeschreibung

- Nassentwickler auf Lösemittelbasis
- Mustergeprüft nach DIN EN ISO 3452-2 und 3452-6
- Form d und e nach DIN EN ISO 3452-2
- Zugelassen nach AMS 2644 (gelistet auf der QPL-AMS 2644)
- Geeignet für Metalle und Nichtmetalle (Eignung für Kunststoffe ist vorher zu prüfen)
- Auftrag mittels Aerosoldosen oder mit Lackieranlagen
- Schnelltrocknend
- Bildet eine feine und gleichmäßige Entwicklerschicht
- Ausgezeichneter Kontrast zum Eindringmittel

Produktkenndaten

- Einsatzbereich: -30 °C bis +50 °C
- Korrosive Bestandteile (Fluor, Chlor + Schwefel): jeweils < 200 ppm nach DIN EN ISO 3452-2
- Korrosive Bestandteile (Fluor, Chlor + Schwefel): jeweils < 1 % nach ASME Code
- Haltbarkeit: 5 Jahre
- Lagertemperatur: 5 °C bis 45 °C

Zulassungen und Spezifikationen

- Niedriger Schwefel- und Halogengehalt nach DIN EN ISO 3452-2 und ASME Code, Section V, Article 6
- Mustergeprüft nach DIN EN ISO 3452-2 und 3452-6
- Gelistet QPL-AMS 2644
- ASTM E 165, ASTM E 1417

Ihre Vorteile

- Schnelltrocknend
- Weiße, gleichmäßige und kontrastreiche Schicht



Gebinde

- 500 ml Sprühdose (Art.-Nr.: 9903.1)
- 5 l Kanister (Art.-Nr.: 9903.5)
- 10 l Kanister (Art.-Nr.: 9903.2)
- 200 l Fass (Art.-Nr.: 9903.3)

KARL DEUTSCH Prüf- und Messgerätebau GmbH + Co KG · Otto-Hausmann-Ring 101 · 42115 Wuppertal · Deutschland
Tel. +49 202 7192 0 · info@karldeutsch.de · www.karldeutsch.de

Das Technische Merkblatt gibt Empfehlungen und mögliche Beispiele. Verbindlichkeiten oder eine Haftung können daraus nicht hergeleitet werden. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und entbinden den Anwender nicht von der Eigenverantwortung. Die Objektbedingungen und die Produkteignung sind fach- und sachgerecht zu prüfen. Die Angaben im Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten. Testmuster für Versuche stellen wir gerne zur Verfügung. Stand: 11.06.2026