

FLUXA Schwarz-O

Schwarze Magnetpulversuspension gebrauchsfertig

Produktbeschreibung

- Gebrauchsfertige Suspension für die Magnetpulverprüfung
- Fertig verdünnt mit FLUXA-Prüföl
- Ideal für Serienprüfung unter Tageslicht
- Nachweis feinsten Risse
- Hervorragende Benetzungseigenschaften

Produktkenndaten

- Konzentration: FLUXA-Konzentrat Schwarz-O 1:100 in FLUXA-Prüföl
- Anwendungstemperatur: -10 °C bis 60 °C
- Mittlere Korngröße: ca. 1 µm
- Flammpunkt: > 65 °C
- Viskosität (20 °C): 2 mm²/s
- Dichte (20 °C): ca. 0,8 g/cm³
- Absetzvolumen (1 h): ca. 0,3 bis 0,5 ml
- SAE-Empfindlichkeit: ≥ 6
- 3 Jahre Mindesthaltbarkeit bei Raumtemperatur

Zulassungen und Spezifikationen

- Mustergeprüft nach DIN EN ISO 9934-2
- SAE AMS 2641, ASTM E 1444, ASTM E 709, ASME Code Sec. V Art. 7

Ihre Vorteile

- Einfache Handhabung
- Hohe Beständigkeit
- Gebrauchsfertig

Für die Umwelt

- Geruchsarm
- Frei von Schadstoffen



Gebinde

- 10-l-Kanister (Art.-Nr.: 9014.2)

KARL DEUTSCH Prüf- und Messgerätebau GmbH + Co KG · Otto-Hausmann-Ring 101 · 42115 Wuppertal · Deutschland
Tel. +49 202 7192 0 · Fax +49 202 7192 123 · info@karldeutsch.de · www.karldeutsch.de

Das Technische Merkblatt gibt Empfehlungen und mögliche Beispiele. Verbindlichkeiten oder eine Haftung können daraus nicht hergeleitet werden. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und entbinden den Anwender nicht von der Eigenverantwortung. Die Objektbedingungen und die Produkteignung sind fach- und sachgerecht zu prüfen. Die Angaben im Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten. Testmuster für Versuche stellen wir gerne zur Verfügung. Stand: 14.07.2022